

Blendex Seal C6

Descrizione

Il BLENDEX SEAL C6 è un termoadesivo da utilizzare quando è desiderata una mano mediamente morbida ed asciutta a temperatura ambiente. Sviluppa un ottimo potere adesivo dopo pochi secondi di riscaldamento a temperature superiori agli 90°C.

Applicazione

Il BLENDEX SEAL C6 viene usato come termoadesivo elastico per accoppiare vari materiali (tessuti, non tessuti, pelli, finte pelli, schiume, ecc.), la temperatura minima di rinvenimento consigliata è di 90°C, (ottimale 90 - 110°C).

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	55±1
3. Viscosità Brookfield 25°C	cps	
BLENDEX SEAL C6		7.500 - 10.500 ⁽¹⁾
BLENDEX SEAL C6 (V3)		27.000 - 37.000 ⁽²⁾
8. pH	pH	
BLENDEX SEAL C6		4 - 5
BLENDEX SEAL C6 (V3)		5 - 7

⁽¹⁾ No 5 RV; 20 RPM
⁽²⁾ No 6 RV; 20 RPM

Caratteristiche del film

95. Termosaldabilità	°C
BLENDEX SEAL C6	90

Valori indicativi; 22±2 g/m² secchi di adesivo su film PES 23 µm

Modalità d'impiego

Il prodotto viene applicato per spalmatura in transfer o diretta, eventualmente addensato con il nostro addensante SL 6103.

Stoccaggio

Utilizzare entro 3 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).