

Curing Agent MDI

Descrizione

Il CURING AGENT MDI è un isocianato, adatto per la reticolazione (cross-linking) di polioli (polieteri, poliesteri), poliuretani, elastomeri (gomma naturale, cloroprene, ecc.)

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
18. Contenuto NCO	%	30,5 - 32,5

Modalità d'impiego

Poiché la reticolazione inizia immediatamente dopo l'aggiunta, bisogna utilizzare il prodotto nelle 24 ore dopo la stessa.

Il Pot-life dipende comunque dalla concentrazione della soluzione base e dalla sua temperatura.

Nella preparazione di primer a solvente, aggiungere il 3-6% di CURING AGENT MDI calcolato sul residuo secco del prodotto.

Per adesivi a solvente in base gomma o acrilici, aggiungere l'1-2% di CURING AGENT MDI riferito al residuo secco del prodotto.

Imballo

Fusti da 250 Kg netti.

Stoccaggio

Conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto, in contenitore chiuso, a temperatura di 20-30°C. Il prodotto è molto sensibile all'umidità.

Utilizzare entro 6 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).