

Curing Agent MDI 22

(Provvisoria)

Descrizione

Il CURING AGENT MDI 22 è un isocianato (MDI polimerico), adatto per la reticolazione (cross-linking) di polioli (polieteri, poliesteri), poliuretani, elastomeri (gomma naturale, cloroprene, ecc.)

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
18. Contenuto NCO	%	30 - 32
54. Viscosità ⁽¹⁾	Sec.	180 - 260

⁽¹⁾ S001

Stoccaggio

Conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto, in contenitore chiuso, a temperature comprese tra 15 e 35 °C. Il prodotto è molto sensibile all'umidità (a contatto con acqua, si ha una reazione esotermica con sviluppo di CO₂). Utilizzare entro 6 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Modalità d'impiego

Poiché la reticolazione inizia immediatamente dopo l'aggiunta, bisogna utilizzare il prodotto nelle 24 ore dopo la stessa.

Il Pot-life dipende comunque dalla concentrazione della soluzione base e dalla sua temperatura.

Nella preparazione di primer a solvente, aggiungere il 3-6% di CURING AGENT MDI 22 calcolato sul residuo secco del prodotto.
Per adesivi a solvente in base gomma o acrilici, aggiungere l'1-2% di CURING AGENT MDI 22 riferito al residuo secco del prodotto.

Imballo

Fusti da 250 Kg netti, cisternette da 1000 kg.