

## Flamestop OV 1 M

### Descrizione

Il FLAMESTOP OV 1 M è un composto ignifugante a base di puro lattice di cloruro di vinile polimerizzato e sali organici fosforati e azotati (7-8%).

### Applicazione

IL FLAMESTOP OV 1 M è stato messo a punto come legante ignifugo per applicazioni nel campo tessile. In particolare può essere usato (con sistemi di impregnazione, spruzzatura, spalmatura, ecc.) per resinare ovatte, fibre, tessuti, non tessuti, conferendo loro proprietà ignifughe molto forti (è possibile ottenere i massimi valori di resistenza alla fiamma).

### Specifiche tecniche

| Metodo di analisi                     | UM  | Standard               |
|---------------------------------------|-----|------------------------|
| 1. Residuo Secco                      | %   | 43±2                   |
| 3. Viscosità Brookfield<br>25°C       | cps | 10 - 50 <sup>(1)</sup> |
| 8. pH                                 | pH  | 7 - 9                  |
| 49. Contenuto sostanza<br>ignifugante | %   | 7 - 8                  |

<sup>(1)</sup> No 1 RV; 100 RPM

### Modalità d'impiego

In caso di spalmatura è opportuno addensare il prodotto con un addensante acrilico (es. S.L. 6103, ICHEMCO).

L'adesione è ottima verso fibre sintetiche e naturali. Non occorre alcuna reticolazione, ma solo asciugare a temperatura non superiore a 150°C, onde evitare un lieve ingiallimento del film.

### Stoccaggio

Utilizzare entro 6 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).