

Primer EPA-SOL DRY

Descrizione

Il Primer EPA-SOL DRY è un formulato studiato per la primerizzazione di nastri adesivi in PP. Contiene gomme e resine in proporzione ottimale per ottenere buona adesione al film di PP e agli adesivi a base gomma.

Applicazione

Il prodotto va sciolto in toluolo alla concentrazione di circa 10%.
Spalmare circa 5 - 6 g/m² umidi di questa soluzione, utilizzando i consueti sistemi Meyer-bar, Reverse roll o rotogravure.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	99±1

Modalità d'impiego

Il prodotto sciolto va agitato bene prima dell'uso. Per un buon ancoraggio e per consentire la reticolazione dell'adesivo spalmato, aggiungere a 100 pp di questa soluzione 0,5 : 1,5 pp di isocianato, come il CURING AGENT RF/AE o il CURING AGENT D (Ichemco).
Dopo questa aggiunta il Pot-life sarà 24 ore.

Imballo

Fustini in fibra da 40 - 50 kg.

Stoccaggio

I prodotti di base contenuti nel Primer EPA-SOL DRY non sono assolutamente tossici;
Stoccare in luogo fresco e ventilato.