

## RC H600 BV30

### OBSOLETO

### Descrizione

Dispersione acquosa di copolimeri acrilici modificati con agenti distaccanti speciali.

### Applicazione

Il prodotto è adatto per conferire proprietà distaccanti a contatto con masse adesiva a carte del tipo Kraft in particolare per nastri Masking.

### Imballo

A richiesta fusti da 200 l, cisternette da 1000 l oppure autocisterna.

### Stoccaggio

E' consigliabile conservare il prodotto da +5°C a +40°C.  
Il prodotto si mantiene stabile per due tre mesi dalla data di produzione.

## Specifiche tecniche

1. Residuo Secco	%
CHAMBERLAIN RC H600/BV30	30±0,50
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s
CHAMBERLAIN RC H600/BV30	2.300 - 2.700 <sup>(1)</sup>
8. pH	pH
CHAMBERLAIN RC H600/BV30	8 - 10

<sup>(1)</sup> No 4 RV; 50 RPM

## Modalità d'impiego

Prima di ogni prelievo agitare bene il prodotto.  
L'applicazione può essere tal quale o previa diluizione con i metodi Reverse Roll, Roto Gravure, Lama ad aria e Meyer Bar.

Le quantità di impiego variano in funzione dello stato fisico del supporto: generalmente da 1 a 3 g (di residuo secco) per m2. Per quanto riguarda l'asciugamento, il prodotto autoreticola previa permanenza in forno per qualche secondo ad una temperatura superiore a 150°C. Il prodotto è stabilizzato per l'invecchiamento pertanto non subisce alterazioni nel tempo.