

Release PP 25 ECO DIL.

Descrizione

Il Release PP 25 ECO DIL. è un polivinilcarbammato in soluzione di solventi alifatici e alcool isopropilico.

Applicazione

Viene utilizzato in spalmatura come agente di distacco ad alta efficienza per film in PP, PE, PVC (anche rinforzato con tessuto di vetro) e poliestere, adesivizzati con autoadesivi a base gomma naturale o sintetica e acrilici, e nei processi di stampa dove non sono graditi solventi aromatici.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco - Solventi	%	0,49±0,05 ottano / alcool isopropilico

Note

Il Release PP 25 ECO DIL. tende a sedimentare a temperature al di sotto dei +18°C, in tal caso, prima di prelevare per l'uso, occorre riscaldarlo a 30 - 50°C e mescolarlo bene, per riportarlo alle condizioni originarie di perfetta efficienza.

Modalità d'impiego

Applicare circa 3 - 5 g/m² di Release e PP 25 ECO DIL. tal quale, prima del riavvolgimento del nastro.

Imballo

Il prodotto è confezionato in latte da 20 Kg. o in fusti da 185 Kg.

Stoccaggio

Tenere il prodotto a temperature superiori ai +18°C, al riparo dai raggi solari.
Utilizzare entro 6 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).