

S.L. AU 401

Descrizione

S.L. AU 401 è un copolimero alifatico poliuretanoacrilico autoreticolante in dispersione acquosa, sviluppato per rivestimenti per legno.
T_g = 62°C
MFFT = 0°C

Applicazione

S.L. AU 401 può essere utilizzato per rivestimenti per mobili e pavimenti.
Il rivestimento prodotto con S.L. AU 401 è chiaro, lucido, trasparente, estremamente duro e resistente.

Specifiche tecniche

| Metodo di analisi | UM | Standard |
|--|-----|------------------------|
| 1. Residuo Secco | % | 36±1 |
| 3. Viscosità Brookfield 25°C | cps | 25 - 75 ⁽¹⁾ |
| 8. pH - Solventi | pH | 7,5 - 8,5 acqua |

⁽¹⁾ No 1 RV; 100 RPM

Modalità d'impiego

S.L. AU 401 è un prodotto autoreticolante e, come tale, viene utilizzato come sistema monocomponente.

Per incrementare ulteriormente la resistenza del rivestimento, è possibile aggiungere un reticolante (tipo poliaziridina) prima dell'uso.

Imballo

Fusti da 200 litri, cisternette da 1000 litri.