

Solacril 744

Descrizione

Il SOLACRIL 744 è un autoadesivo autoreticolante acrilico in soluzione di solventi.

Applicazione

Il SOLACRIL 744 presenta buon tack, elevata adesività e coesione; è molto stabile e resistente alla luce e all'invecchiamento.

Il SOLACRIL 744 è solubile in chetoni, esteri e diluibile con solventi aromatici e alifatici.

E' consigliato per nastri adesivi per applicazioni industriali, ed autoadesivi vari, resistenti all'acqua ed alla luce.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	50±2
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	4.000 - 8.000 ⁽¹⁾
- Solventi		etilacetato

⁽¹⁾ No 4 RV; 20 RPM

Caratteristiche del film

Metodo di analisi	UM	Standard
11. Adesività su Acciaio	g/in	900 - 1.100
17. Rolling Ball Tack	cm	5 - 10
22. Shear Adhesion	h	30
97. Loop Tack Test	g/in	400

Valori indicativi; 22±2 g/m² secchi di adesivo su film PES 23 µm

Modalità d'impiego

Il SOLACRIL 744 contiene componenti che possono essere dannosi per la salute, se ingeriti o inalati. Evitare il contatto con la pelle, occhi e la contaminazione degli indumenti; cautelarsi facendo

uso dei sistemi di protezione personali. (Consultare le relative schede di sicurezza).

Imballo

SOLACRIL 744 è disponibile in fusti da 200 litri.

Stoccaggio

Stoccare in zona coperta e ventilata, al riparo da luce solare diretta.

Se prodotto in imballo originale, e correttamente stoccato deve essere utilizzato entro 6 mesi.