

## Solacril 744 D

(Provvisoria)

### Descrizione

Il SOLACRIL 744 D è un autoadesivo autoreticolante acrilico in soluzione di solventi.

### Applicazione

Il SOLACRIL 744 D presenta buon tack, elevata adesività e coesione; è molto stabile e resistente alla luce e all'invecchiamento.

Il SOLACRIL 744 D è solubile in chetoni, esteri e diluibile con solventi aromatici e alifatici. E' consigliato per nastri adesivi per applicazioni industriali, ed autoadesivi vari, resistenti all'acqua ed alla luce.

### Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. <b>Residuo Secco</b>	%	35±1
3. <b>Viscosità Brookfield</b> 25°C	cps	200 - 800
- <b>Solventi</b>		etilacetato

### Caratteristiche del film

Metodo di analisi	UM	Standard
11. <b>Adesività su Acciaio</b>	g/in	1.100
22. <b>Shear Adhesion</b>	h	30
97. <b>Loop Tack Test</b>	g/in	500

Valori indicativi; 22±2 g/m<sup>2</sup> secchi di adesivo su film PES 23 µm

### Modalità d'impiego

Il SOLACRIL 744 D contiene componenti che possono essere dannosi per la salute, se ingeriti o inalati.

Evitare il contatto con la pelle, occhi e la contaminazione degli indumenti; cautelarsi facendo

uso dei sistemi di protezione personali. (Consultare le relative schede di sicurezza).

### Imballo

SOLACRIL 744 D è disponibile in fusti da 200 litri.

### Stoccaggio

Stoccare in zona coperta e ventilata, al riparo da luce solare diretta.

Se prodotto in imballo originale, e correttamente stoccato deve essere utilizzato entro 6 mesi.