

Tackwhite A 205 SL

Descrizione

Il TACKWHITE A 205 SL è un autoadesivo in dispersione acquosa anionattiva, a base di lattici naturali e sintetici con esteri di colofonia stabilizzati. Il TACKWHITE A 205 SL ha ottime caratteristiche di stabilità nel tempo, e consente di ottenere autoadesivi molto stabili, contenendo i migliori antiossidanti in commercio. Produce film trasparenti ma di colore paglierino. Il TACKWHITE A 205 SL non contiene solventi.

Applicazione

Etichette in carta; films plastici; schiume di PE, PVC, PU ecc.; adesivizzazione di tessuti; finte pelli; carte e cartoni; ecc., con elevato potere adesivo e con buona resistenza a caldo (70°C).

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	52±2
8. pH	pH	8 - 9
- Solventi		acqua
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	
TACKWHITE A 205 SL (V2)		17.000 - 27.000 ⁽¹⁾
TACKWHITE A 205 SL (V3)		27.000 - 37.000 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ No 6 RV; 20 RPM

Caratteristiche del film

Metodo di analisi	UM	Standard
11. Adesività su Acciaio	g/in	900 - 1.100
17. Rolling Ball Tack	cm	2 - 5
22. Shear Adhesion	h	> 50

Valori indicativi; 22±2 g/m² secchi di adesivo su film PES 23 µm

Modalità d'impiego

Qualora necessiti un ulteriore incremento di coesione, si consiglia l'aggiunta dello 0,2- 0,4% di CURING AGENT W 3 o di XAMA 7.

Imballo

Viene fornito in cisternette da 1.000 litri o in fusti da 200 litri.

Stoccaggio

Mantenerlo a temperature comprese tra i +5 e i +40°C.
Utilizzare entro 3 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).