

## Tackwhite CR 72 HV

### Descrizione

Il TACKWHITE CR 72 HV è un autoadesivo deep-freeze acrilico puro.  
Ha una temperatura di transizione vetrosa bassa (-58°C) ed è esente da plastificanti.

### Applicazione

Il TACKWHITE CR 72 HV è consigliato per applicazioni a basse temperature, anche su superfici umide.

### Imballo

Il prodotto viene fornito in cisternette da 1000 l o in fusti da 200 l.

### Stoccaggio

Mantenerlo a temperature comprese tra i +5 e i +40°C.  
Utilizzare entro 3 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

### Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. <b>Residuo Secco</b>	%	55±1
3. <b>Viscosità Brookfield</b> 25°C	cps	18.000 - 25.000 <sup>(1)</sup>
8. <b>pH</b> - <b>Solventi</b>	pH	8 acqua

<sup>(1)</sup> No 6 RV; 20 RPM

### Caratteristiche del film

Metodo di analisi	UM	Standard
11. <b>Adesività su Acciaio</b>	g/in	800
17. <b>Rolling Ball Tack</b>	cm	4
22. <b>Shear Adhesion</b>	h	> 100
97. <b>Loop Tack Test</b>	g/in	700

Valori indicativi; 22±2 g/m<sup>2</sup> secchi di adesivo su film PES 23 µm

### Modalità d'impiego

Il prodotto è idoneo per applicazione con sistema reverse-roll.