

Vinilprimer E5 B

comprese tra +10 e +40°C.
PROTEGGERE DAL GELO

Descrizione

Il VINILPRIMER E 5 B è un primer per film di PVC plastificato e rigido.

E' basato su una miscela sinergica di elastomeri (naturali e sintetici) e dispersioni di resine, adeguatamente stabilizzato e compoundato.

Applicazione

Il VINILPRIMER E 5 B permette di ottenere una perfetta adesione fra la massa adesiva (in gomma naturale o sintetica) e il film di PVC, senza reticolazione.

E' utilizzabile per film autoadesivi, per l'imballaggio o per usi tecnici.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	44±1
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	50 - 100 ⁽¹⁾
8. pH	pH	8 - 10

⁽¹⁾ No 1 RV; 50 RPM

Modalità d'impiego

Diluizione: può essere diluito fino al 20 -25% di secco, se serve una viscosità più bassa.

Addensamento: se necessario, con i normali addensanti acrilici.

Applicazione: 1,0 - 1,5 g/mq secchi. **AGITARE BENE PRIMA DELL'USO**

Stoccaggio

Utilizzare entro 3 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Questo prodotto deve essere stoccato a temperature