

## Vinilprimer E5 B1

comprese tra +10 e +40°C.  
PROTEGGERE DAL GELO

### Descrizione

Il VINILPRIMER E 5 B1 è un primer per film di PVC plastificato e rigido.

E' basato su una miscela sinergica di elastomeri (naturali e sintetici) e dispersioni di resine, adeguatamente stabilizzata e compoundata.

### Applicazione

Il VINILPRIMER E 5 B1 permette di ottenere una perfetta adesione fra la massa adesiva (in gomma naturale o sintetica) e il film di PVC, senza reticolazione.

E' utilizzabile per film autoadesivi per imballaggio o per usi tecnici.

### Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. <b>Residuo Secco</b>	%	29±1
3. <b>Viscosità Brookfield</b> 25°C	mPa.s	50 - 150 <sup>(1)</sup>
8. <b>pH</b>	pH	8 - 10

<sup>(1)</sup> No 1 RV; 20 RPM

### Modalità d'impiego

Il prodotto può essere diluito se serve una viscosità più bassa.

Addensamento: se necessario, con i normali addensanti acrilici.

Applicazione: 1,0 - 1,5 g/mq secchi. E' consigliabile agitare il prodotto prima dell'uso.

### Stoccaggio

Utilizzare entro 3 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Questo prodotto deve essere stoccato a temperature