



Tacksol 10/87 PF-B

(Provisorisches)

Beschreibung

TACKSOL 10/87 PF-B ist ein lösungsmittelhaltiger Haftklebstoff auf Basis von Naturkautschuk und Spezialharzen, gelöst in C6-C7-Kohlenwasserstoffen (Benzin). Nach der Aushärtung weist das Produkt eine sehr hohe Kohäsion, eine hohe Klebkraft, eine hohe Haftfestigkeit und eine gute Hitzebeständigkeit auf.

Anwendung

TACKSOL 10/87 PF-B ist für die Herstellung von lasergeschnittenen PE-Schutzfolien und -Klebebändern für raue Oberflächen empfohlen.

Technische Spezifikationen

Testmethode	ME	Standard
1. Trockenrückstand	%	20 ± 1
3. Brookfield-Viskosität 25 °C	mPa.s	≤ 1200 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ N. 2 RV; 20 RPM

Gebrauchsanweisung

TACKSOL 10/87 PF-B kann mit aliphatischen und aromatischen Lösungsmitteln verdünnt werden, um die gewünschte Viskosität zu erreichen. Für Schutzklebebänder muss das Produkt mit dem CURING AGENT D oder dem CURING AGENT P65 (0,5–1 %) ausgehärtet werden. Die Reaktion setzt sofort ein, daher wird empfohlen, das Produkt unmittelbar nach der Aktivierung zu verwenden. Der Vernetzungsmechanismus hängt von verschiedenen Faktoren wie der Klebstoffkonzentration, der Menge des Vernetzers und der Temperatur ab. Wir empfehlen, die Aushärtungsbedingungen vorab zu überprüfen, um eine Materialverschwendung zu vermeiden.

Verpackung

Das Produkt wird in Eisenfässer (145 kg); Kunststoff-IBCs, antistatisch, für ADR-Produkte (750 kg) geliefert.

Lagerung

Bei einer Temperatur von höchstens + 40 °C lagern, geschützt vor Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung. Die Verpackung gut verschlossen halten, um ein Verdunsten des Lösungsmittels zu verhindern. Bei längerer Lagerung vor Gebrauch gut umrühren.

Verwenden Sie in 12 Monaten ab dem Datum der Herstellung (ungeöffnet und in der Originalverpackung).