



VINILPRIMER E6

(Provisorisches)

Beschreibung

Der **VINILPRIMER E6** ist eine Grundierung auf Wasserbasis für weichgemachte und harte PVC-Folien.
Er basiert auf einer synergistischen Mischung aus Elastomeren (natürlichen und synthetischen) und Harzdispersionen, die entsprechend stabilisiert und formuliert ist.

Anwendung

Der **VINILPRIMER E6** ermöglicht eine perfekte Haftung zwischen der Klebmasse (aus Natur- oder Synthetikautschuk) und der PVC-Folie, ohne Vernetzung.
Er eignet sich für selbstklebende Folien für Verpackung- oder technische Anwendungen.

Technische Spezifikationen

Testmethode	ME	Standard
1. Trockenrückstand	%	6 ± 1
3. Brookfield-Viskosität 25 °C	mPa.s	100 ÷ 500 ⁽¹⁾
8. pH-Wert		8 ÷ 10

⁽¹⁾ No 1 RV; 100 RPM
Lösungsmittel

Wasser

Gebrauchsanweisung

Der **VINILPRIMER E6** ist gebrauchsfertig.
Auftrag: 1,0 – 1,5 g/m² trocken. **VOR GEBRAUCH
GUT SCHÜTTELN**

Verpackung

Das Produkt wird in Eisenfässer (200 kg);
IBC-Kunststofftank (1000 kg) geliefert.

Lagerung

Dieses Produkt muss bei Temperaturen zwischen +10 und +40 °C gelagert werden.

VOR FROST SCHÜTZEN

Verwenden Sie in 6 Monaten ab dem Datum der Herstellung (ungeöffnet und in der Originalverpackung).