



Primer EPX-2 ECO

Descripción

PRIMER EPX-2 ECO es una solución de diversos polímeros sintéticos en disolventes alifáticos (octano/ciclohexano). Este producto, aplicado sobre películas de PP, ya sean tratadas con corona o sin tratar, garantiza una fuerte adhesión a las tintas adecuadas en el proceso de impresión.

Uso

PRIMER EPX-2 ECO está diseñada para la impresión de todo tipo de cintas adhesivas de PP, independientemente del sistema de producción utilizado.

También resulta adecuada para mejorar la adherencia de los recubrimientos de PU a las películas de PP.

Especificaciones Técnicas

Método de análisis	UDM	Standard
1. Extracto seco	%	3 ± 0,2
Disolventes	ciclohexano / octano	

Modo de empleo

PRIMER EPX-2 ECO está lista para su uso en sistemas de impresión de tres pasos (imprimación, tintas, desmoldeante), como la máquina de impresión SIAT L36.

Aplique entre 3 y 4 g (en húmedo) por m² con cilindros anilox (110 líneas/cm de cerámica; 100 líneas/cm de cromo).

No deje que se seque en los cilindros. Tras su uso, límpielo con un paño y disolvente.

Los mejores resultados en impresión se obtienen utilizando nuestra serie COLOR INK PP NITRO y, a continuación, aplicando nuestro agente desmoldeante RELEASE PP 25 ECO DILUITO.

Embalaje

El producto se suministra en bidones metálicos (18 kg); bidones metálicos (170 kg).

Almacenamiento

Consérvese en envases cerrados, protegido de la luz solar directa y de fuentes de calor.

Usar dentro de 12 meses desde la fecha de fabricación (sin abrir y en su embalaje original).

Notas

El PRIMER EPX-2 ECO tiende a solidificarse cuando se almacena a temperaturas inferiores a +18 °C: la solución se volverá turbia y se depositará un residuo pulverulento en el fondo del recipiente. En tales casos, la eficacia se verá afectada.

Las propiedades pueden recuperarse por completo agitando la solución, tras calentarla a temperaturas superiores a 30 °C, hasta que quede perfectamente transparente.