



Primer EPA W 5

Beschreibung

PRIMER EPA W5 ist eine wasserbasierte Emulsion aus synthetischen Polymeren, die die Haftung von wasserbasierten Acryklebstoffen auf Polyolefinfolien verbessert.

Anwendung

PRIMER EPA W5 kann als Verankerung für Corona-behandelte PP- und PE-Folien verwendet werden. Er verhindert die Klebstoffübertragung nach dem Druck.

Technische Spezifikationen

Testmethode	ME	Standard
1. Trockenrückstand	%	50 ± 1
3. Brookfield-Viskosität 25 °C	mPa.s	30 ÷ 200 ⁽¹⁾
8. pH-Wert		7,5 ÷ 8,5
⁽¹⁾ No 1 RV; 20 RPM Lösungsmittel		
		Wasser

Gebrauchsanweisung

PRIMER EPA W5 kann mit Wasser verdünnt und in einigen Fällen (je nach Auftragsverfahren) mit Polyacryl-Verdickungsmitteln und Ammoniak eingedickt werden.

Tragen Sie ca. 1 ÷ 1,5 g Trockenmasse pro m² auf Corona-behandelte Folien auf; Standard Beschichtungsverfahren (Mayer-Bar, Tiefdruck, Luftmesser, ...) sind empfohlen.

Verpackung

Das Produkt wird in Kunststofffässer (50 kg); Eisenfässer (150 kg); IBC-Kunststofftank (1000 kg) geliefert.

Lagerung

Die Verpackung muss dicht verschlossen und vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden.

Das **PRIMER EPA W5** darf nicht mit korrosionsanfälligen Metallen oder Legierungen in Berührung kommen.

Das Produkt muss bei Temperaturen zwischen +5 °C und +40 °C gelagert werden.

Verwenden Sie in 9 Monaten ab dem Datum der Herstellung (ungeöffnet und in der Originalverpackung).

Anmerkungen

Vor Gebrauch gut umrühren.