



## Release W 40 GB4

### Descrizione

Il RELEASE W 40 GB4 è un composto acquoso a base di dispersioni acriliche, modificate con vari agenti distaccanti speciali predispersi. Il RELEASE W 40 GB4 LV è la versione a bassa viscosità.

### Applicazione

Il RELEASE W 40 GB4 è un prodotto a moderato potere release suggerito per adesivi hot-melt. Si utilizza su supporti porosi come ad esempio carta Kraft per nastri Masking, per conferire proprietà di distacco a contatto di materiali autoadesivi.

### Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	39±1
8. pH Solventi	pH	7 - 9 acqua
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	
RELEASE W40 GB4		200 - 500 <sup>(1)</sup>
RELEASE W40 GB4 LV		30 - 100 <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> No 1 RV; 20 RPM  
<sup>(2)</sup> No 1 RV; 100 RPM

temperatura superiore ai 150°C per qualche secondo.

Le caratteristiche di invecchiamento del film sono da ritenersi ottime.

### Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in ferro (200 kg); cisterne in plastica (1000 kg).

### Stoccaggio

Tenere il materiale tra +5 e +40°C, anche se la stabilità al gelo/disgelo è da considerarsi buona. In caso di stoccaggio prolungato è consigliabile rimescolare il composto con agitatore lento per 10 - 15 minuti prima dell'uso.

Utilizzare entro 9 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

### Modalità d'impiego

Si applica su carta Kraft, con Mayer Bar, oppure Reverse Roll, Roto Gravure o Lama d' Aria, eventualmente previa diluizione oppure addensamento con addensanti acrilici.

La quantità da applicare è abbastanza variabile, dipendendo anche dalla porosità o rugosità del supporto: in genere si usano da 1 a 3 g/m<sup>2</sup> secchi. Dopo l'asciugamento il sistema reticola, con un meccanismo che è ottimale se si raggiunge una