



Additive ST 2X

Descrizione

L'ADDITIVE ST 2X è un additivo in xilolo da aggiungere ai nostri inchiostri COLOR INK PP PAMC o a qualsiasi altro inchiostro poliammidico, prima della stampa dei nastri in PP acrilici o dei nastri in PP hot-melt o solvente pretrattati con release stampabile (RELEASE ST1, ST3).

Applicazione

Ideale per la stampa di nastri adesivi in OPP, pretrattati con release stampabile o con adesivo acquoso. L'ADDITIVE ST 2X, quando perfettamente liquido ed omogeneo, dev'essere aggiunto ai COLOR INKS PP PAMC nelle seguenti quantità:
50 pp di COLOR INKS PAMC
50 pp di ADDITIVE ST 2 X

Se usato con inchiostri poliammidici diversi, la quantità da aggiungere varia dal 40 al 65% a seconda della concentrazione dei pigmenti. Può essere usato anche in aggiunta ai COLOR INK PP PAM + ADD, per migliorare la protezione della parte stampata dall'adesivo in caso di trasferimento. In questo caso aggiungere 5-10-15 % a seconda della gravità del fenomeno.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco Solventi	%	12±0,50 xilolo

Modalità d'impiego

In caso di solidificazione parziale o totale, immagazzinare il prodotto in un luogo caldo ed agitarlo per 2-3 minuti prima dell'uso. Il prodotto tornerà fluido come prima.
Nel caso in cui la soluzione finale sia preparata con

solvente freddo (sotto i 20°C) o/e l'Additive ST2 X stesso sia freddo, risulterà opaco o torbido. È possibile farlo tornare trasparente scaldandolo ed agitando delicatamente.

Usare i dispositivi di protezione individuale indicati nella Scheda di Sicurezza,

Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in ferro (50 kg).

Stoccaggio

Conservare a temperature superiori a 18°C per prevenire la gelificazione del prodotto. Tenere i contenitori ben chiusi e stoccare lontano da fonti di calore.

Utilizzare entro 12 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).