Tacksol 45 TR

Descrizione

Il TACKSOL 45 TR è un autoadesivo a base di gomma naturale miscelata con resine sintetiche, caratterizzato da una elevata adesività e tack.

Applicazione

Il TACKSOL 45 TR è formulato per essere applicato su tessuti e supporti porosi.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	42±1
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	80.000 - 200.000 (1)
Solventi		esano

(1) No 6 RV; 10 RPM

Caratteristiche del film

Metodo di analisi	UM	Standard
11. Adesività su Acciaio	g/in	2.000
22. Shear Statico	h	> 15
97. Loop Tack Test	g	2.600

Valori indicativi; 22±2 g/m² secchi di adesivo su film PET 36 µm

Modalità d'impiego

L'adesivo va spalmato con sistema a coltello, onde evitare la penetrazione nel supporto.
Qualora si volesse aumentare la resistenza termica o meccanica, si consiglia l'aggiunta dello 0,5 - 1% di CURING AGENT D o CH, mescolando fino a completa omogeneità. Poiché la reticolazione inizia immediatamente dopo l'aggiunta, bisogna utilizzare il TACKSOL 45 TR subito dopo l'attivazione. Il pot-life del prodotto attivato dipende dalla quantità di reticolante e dalla temperatura. Si raccomanda di verificare le condizioni di reticolazione in anticipo, onde evitare sprechi di materiale.

Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in ferro (145 kg).

Stoccaggio

Tenere il materiale a temperature comprese fra i +5°C e i +30°C, lontano da fonti di calore. Tenere i contenitori ben chiusi per evitare l'evaporazione del solvente.

Utilizzare entro 12 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Build date 18 set 2024

Le informazioni sul prodotto qui riportate sono attendibili, ma non costituiscono garanzia per quanto attiene all'utilizzo del prodotto stesso.

ICHEMCO srl
via 11 Settembre, 5 - 20012 CUGGIONO (MI)
Tel.: 02 97243.1 - info@ichemco.it - www.ichemco.it