



## S.L. 60

(Provvisorio)

+40°C.

### Descrizione

Lattice acrilico in dispersione acquosa. Il prodotto è APEO free. Tg = -11°C

Utilizzare entro 6 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

### Applicazione

Legante per tessuti, carta, ecc. senza alcuna appiccicosità residua.

Il prodotto è caratterizzato da una mano molto morbida (dopo asciugatura). Applicato su tessuti, impartisce resistenza ai lavaggi ed agli sfregamenti sia a secco che ad umido.

### Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	45±1
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	50 - 200 <sup>(1)</sup>
8. pH Solventi	pH	6 - 7 acqua

<sup>(1)</sup> No 1 RV; 20 RPM

### Modalità d'impiego

Il prodotto può essere applicato con i sistemi abituali: Mayer bar, foulard, rotocalco, lama d'aria e, previo addensamento, con racla.

### Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in plastica (120 kg); cisterne in plastica (1000 kg).

### Stoccaggio

Mantenerlo a temperature comprese tra i +5 e i