



Release PP 25 K

Descrizione

Il Release PP 25 K è un polivinilcarbammato sciolto in toluene. Non contiene piombo, né altri metalli pesanti.

Applicazione

Viene utilizzato come agente di distacco ad alta efficienza per film in PP, polietilene, PVC (anche rinforzato con tessuto di vetro) e poliestere, adesivizzati con autoadesivi a base gomma naturale o sintetica e acrilici.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	23±1
5. Intervallo di fusione Solventi	°C	88 - 110 toluolo

Modalità d'impiego

Prima di prelevare qualsiasi quantità dal fusto originale bisogna scaldare a +40°/+50°C e mescolare bene, fino a che diventa liquido e perfettamente omogeneo. Il prodotto tende a gelificare a temperature al di sotto dei +30°C, formando dapprima una soluzione opalescente, poi un gel e infine un solido. Anche le soluzioni diluite tendono a gelificare o separarsi e vanno quindi mantenute a temperature superiori a +30°C fino alla spalmatura finale sul film.

Diluire 1 parte di Release PP 25 K con minimo 30 parti di toluolo per l'applicazione su film trattati con effetto corona; diluire invece a concentrazione bassissima (0,25-0,30% - circa 1 kg di PP 25 K per 80 kg di toluolo) quando si deve applicare su film non trattati.

Applicare 3-5 g (umidi)/m² con rotogravure o barra mayer, asciugando in maniera perfetta, prima del riavvolgimento del nastro.

Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in ferro (50 kg).

Stoccaggio

Immagazzinare il prodotto a temperature superiori ai +18°C, al riparo dai raggi solari. Tenere i contenitori ben chiusi per evitare l'evaporazione dei solventi.

Utilizzare entro 12 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Note

Adottare le opportune cautele trattandosi di liquido infiammabile e tossico (contiene toluene).