



Color Ink PE

(Provvisoria)

Descrizione

I Color Ink PE sono inchiostri base nitrocellulosa in alcool etilico ed acetato di etile da impiegare nella stampa flessografica di film poliolefinici trattati corona (PE, BOPP, alluminio laccato, carta). Ottima stampabilità e lucentezza, buona resistenza al graffio.

Applicazione

Stampare il lato del film trattato corona (38 - 42 dynes/cm).
Se stampati sul dorso di film protettivi adesivi in PE, la stampa va protetta dall'adesivo con uno strato di release come RELEASE K100DI, RELEASE PP25S o similari diluiti al 1% circa.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
Solventi		alcool etilico / etilacetato / MEK

Modalità d'impiego

Agitare l'inchiostro prima dell'uso.
E' possibile diluire con 10 - 15% dell'apposito Diluente 70/30 (miscela 70% Alcool Etilico - 30% Acetato di Etile).
Se l'asciugamento risultasse troppo rapido è possibile aggiungere il Ritardante C NITRO (Metossipropanolo).
Per migliorare l'ancoraggio su PP (cast, coestruso o film a basso trattamento), i Color Ink PE posso essere additivati con l'apposito Additivo NS in quantità pari al 5% max, a seconda dell'intensità del trattamento del film (che non deve essere inferiore ai 38 dynes).

Gli inchiostri devono essere perfettamente asciugati prima di applicare il release.

Imballo

Fustini da 10-20 Kg.

Stoccaggio

Utilizzare entro 6 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).
Dopo la miscela con l'Additivo NS si consiglia di utilizzare il prodotto entro pochi giorni.
Utilizzare entro 6 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).