



Tacksol 10/89 HT-D

(Provvisoria)

Descrizione

Il TACKSOL 10/89 HT-D è un autoadesivo a solvente a base di gomma naturale e resine. Dopo reticolazione presenta un'ottima resistenza all'invecchiamento ed al calore.

Applicazione

Il TACKSOL 10/89 HT-D può essere applicato su qualsiasi substrato (carta, PET, PP, PE, PVC, ecc.). Quando il TACKSOL 10/89 HT-D viene spalmato su PVC, è necessario utilizzare un primer idoneo, mentre il prodotto può essere applicato direttamente su altri substrati.

Il TACKSOL 10/89 HT-D viene suggerito per la produzione di nastri e film in PE B/N e per applicazioni di *laser cutting*. Il prodotto è caratterizzato dall'assenza di *ghost tracking*, anche dopo cicli termici.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	30±2
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	1.000 - 4.000 ⁽¹⁾
Solventi		esano

⁽¹⁾ No 3 RV; 20 RPM

Caratteristiche del film

Metodo di analisi	UM	Standard
17. Rolling Ball Tack	cm	3
Adesività per Tacksol removibili	N/in	4,5
Loop Tack per Tacksol	N	8,5

Valori indicativi; 22±2 g/m² secchi di adesivo su film PET 36 µm

Modalità d'impiego

Il TACKSOL 10/89 HT-D può essere diluito con solventi alifatici ed aromatici fino alla viscosità ottimale desiderata. Per applicazione nei nastri protettivi è necessaria l'attivazione con l'aggiunta dello 0,5 - 1% di CURING AGENT D, mescolando fino a completa omogeneità. Poiché la reticolazione inizia immediatamente dopo l'aggiunta, bisogna utilizzare il TACKSOL 10/89 HT-D subito dopo l'attivazione. Il pot life del prodotto attivato dipende dalla quantità aggiunta di reticolante e dalla temperatura. Si raccomanda di verificare le condizioni di reticolazione in anticipo, in modo da evitare sprechi di materiale.

Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in ferro (145 kg).

Stoccaggio

Tenere i contenitori ben chiusi per evitare l'evaporazione del solvente. Conservare a temperature comprese tra +5°C e +40 °C, al riparo da sorgenti di calore e luce solare diretta.

Utilizzare entro 12 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).