



Solacril 749

(Provvvisorio)

Descrizione

Il SOLACRIL 749 è un autoadesivo acrilico in solvente, autoreticolante. E' caratterizzato da elevata coesione, alta adesività e buon tack. Forma film trasparenti con ottima resistenza alla migrazione dei plastificanti.

Applicazione

Il SOLACRIL 749 è consigliato per la produzione di film e nastri adesivi resistenti alla temperatura e all'invecchiamento. Specifico per la produzione di decalcomanie viniliche.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	50±1
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	4000 - 8000 ⁽¹⁾
Solventi		eptano / etilacetato / acetone

⁽¹⁾ No 4 RV; 20 RPM

Caratteristiche del film

Metodo di analisi	UM	Standard
11. Adesività su Acciaio	g/in	1.600
22. Shear Statico	h	> 100
97. Loop Tack Test	g	1.700 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ su vetro

Valori indicativi, 25 g/m2 secchi di adesivo su film PET 50 µm

Modalità d'impiego

Il prodotto può essere utilizzato tal quale con i consueti sistemi di spalmatura: racla rotante, coltello e, opportunamente diluito, con sistemi tipo rotocalco, Meyer bar, reverse roll. E' molto importante che l'adesivo sia perfettamente asciutto prima dell'accoppiamento. Tracce di solvente residuo possono inibire la reticolazione pregiudicando la qualità del prodotto.

Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in ferro (180 kg).

Stoccaggio

Stoccare in zona ventilata al riparo da luce solare diretta e a temperatura inferiore a 40°C. Tenere i contenitori ben chiusi per evitare l'evaporazione del solvente.

Utilizzare entro 6 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).