ichemco
Developing Chemical Excellence

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS
CERTIQUALITY
UNI EN ISO **9001:2015**
UNI EN ISO **14001:2015**
UNI ISO **45001:2018**

Tackwhite A 205 SL1

Descrizione

Il TACKWHITE A 205 SL1 è un autoadesivo in dispersione acquosa a base di lattici naturali e sintetici.
Il TACKWHITE A 205 SL1 ha ottime caratteristiche di stabilità nel tempo.
Produce film trasparenti ma di colore paglierino.
Il TACKWHITE A 205 SL1 non contiene solventi organici.

Applicazione

Etichette in carta; film plastici; schiume di PE, PVC, PU ecc.; adesivizzazione di tessuti; finte pelli; carte e cartoni; ecc., con elevato potere adesivo e con buona resistenza a caldo.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	52±2
8. pH	pH	8 - 9
Solventi		acqua
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	
TACKWHITE A 205 SL1 (V1)		12000 - 17000 (1)
TACKWHITE A 205 SL1 (V2)		17000 - 27000 (2)

(1) No 5 RV; 20 RPM
(2) No 6 RV; 20 RPM

Caratteristiche del film

Metodo di analisi	UM	Standard
11. Adesività su Acciaio	g/in	1.000
22. Shear Statico	h	> 5
96. S.A.F.T.	°C	> 80
97. Loop Tack Test	g	1.600

Valori indicativi; 22±2 g/m² secchi di adesivo su film PET 36 µm

Modalità d'impiego

Qualora necessiti un ulteriore incremento di coesione, si consiglia l'aggiunta dello 0,2- 0,4% di CURING AGENT W 3 o di XAMA 7.

Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in ferro (200 kg); cisterne in plastica (1000 kg).

Stoccaggio

Mantenerlo a temperature comprese tra i +5 e i +40°C.

Utilizzare entro 6 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Build date 11 mar 2025

Le informazioni sul prodotto qui riportate sono attendibili, ma non costituiscono garanzia per quanto attiene all'utilizzo del prodotto stesso.

ICHEMCO srl
via 11 Settembre, 5 - 20012 CUGGIONO (MI)
Tel.: 02 97243.1 - info@ichemco.it - www.ichemco.it