



Lattice Naturale

(Provvisoria)

Descrizione

Lattice di gomma naturale in sospensione acquosa, contenente idrossido di ammonio.

Applicazione

Il prodotto viene utilizzato nei settori tessile, calzaturiero, pelletteria, mescole, guarnizioni, materassi, adesivi, cavi, tubi, articoli tecnici vari, ecc

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	60±2
8. pH	pH	8 - 11
Solventi		acqua

Modalità d'impiego

Le modalità di impiego dipendono dal settore di applicazione.

Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in ferro (200 kg).

Stoccaggio

Stoccare il prodotto a temperatura compresa tra 10°C e 25°C. Evitare che il prodotto raggiunga temperature minori di 5°C, in quanto si deteriora in maniera irreversibile. Evitare il contatto con fonti di calore.

Utilizzare entro 6 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).