ichemco
Developing Chemical Excellence

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS
CERTIQUALITY
UNI EN ISO **9001:2015**
UNI EN ISO **14001:2015**
UNI ISO **45001:2018**

Release W 40 G2 LV

(Provvisoria)

Descrizione

Il RELEASE W40 G2 LV è un composto a base di dispersioni acriliche in acqua, modificate con speciali agenti distaccanti predispersi.

Applicazione

Il RELEASE W40 G2 LV è consigliato per adesivi applicati in hot-melt ed a solvente.
Si utilizza su carta preimpregnata per nastri maschera, per conferire proprietà di distacco e srotolamento idonei.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	39±1
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	30 - 100 (1)
8. pH	pH	7 - 9
Solventi		acqua

(1) No 1 RV; 100 RPM

Modalità d'impiego

Si applica su carta con sistema Mayer Bar, Reverse Roll, Roto Gravure o Lama d' Aria, eventualmente regolando la viscosità diluendo con acqua o addensando con addensanti acrilici e neutralizzando con ammoniaca.
La quantità da applicare è abbastanza variabile, dipendendo dalla porosità e rugosità del supporto: in genere si usano da 1 a 3 g/m^2 secchi.
Dopo l'asciugatura, il sistema autoreticola, con un meccanismo che è ottimale se si raggiunge una temperatura superiore ai 150°C per qualche secondo.

Le caratteristiche di invecchiamento del film sono da ritenersi ottime.

Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in ferro (200 kg); cisterne in plastica (1000 kg).

Stoccaggio

Tenere il materiale tra +5 e +40°C, malgrado l'alta stabilità al gelo/disgelo.
Prima dell'uso, mescolare il composto con agitatore lento per 10 - 15 minuti.

Utilizzare entro 9 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Build date 18 set 2024

Le informazioni sul prodotto qui riportate sono attendibili, ma non costituiscono garanzia per quanto attiene all'utilizzo del prodotto stesso.

ICHEMCO srl
via 11 Settembre, 5 - 20012 CUGGIONO (MI)
Tel.: 02 97243.1 - info@ichemco.it - www.ichemco.it