



S.L. 57

(Provvisorio)

Descrizione

Emulsione acrilica autoreticolante APEO free. Tg = -4°C

Applicazione

Legante per tessuti, carta, ecc. con minima appiccicosità residua.
Il prodotto è caratterizzato da una mano morbida (dopo asciugatura).

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	58±1
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	< 400 ⁽¹⁾
8. pH Solventi	pH	6 - 8 acqua

⁽¹⁾ No 1 RV; 100 RPM

Utilizzare entro 6 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Modalità d'impiego

Il prodotto può essere applicato con i sistemi abituali: Mayer bar, foulard, rotocalco, lama d'aria e, previo addensamento, con racla.

Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in ferro (200 kg); cisterne in plastica (1000 kg).

Stoccaggio

Mantenerlo a temperature comprese tra i +5 e i +40°C.