



# Tackwhite AR 35 D

(Provvisoria)

## Descrizione

Il TACKWHITE AR 35 D è un autoadesivo costituito da polimeri acrilici in dispersione acquosa. Molto resistente all'acqua e ai plastificanti.

## Applicazione

Il TACKWHITE AR 35 D è un autoadesivo removibile ad alta appiccicosità per applicazione su film di PVC, PE e BOPP.

## Specifiche tecniche

| Metodo di analisi                                   | UM  | Standard         |
|-----------------------------------------------------|-----|------------------|
| 1. Residuo Secco                                    | %   | 52±1             |
| 8. pH                                               | pH  | 7 - 9            |
| 67. Viscosità Tazza Ford <sup>(1)</sup><br>Solventi | sec | 20 - 24<br>acqua |

<sup>(1)</sup> Condizionare il campione alla temperatura di 23 ± 2°C

## Caratteristiche del film

| Metodo di analisi        | UM   | Standard    |
|--------------------------|------|-------------|
| 11. Adesività su Acciaio | g/in | 400 - 800   |
| 22. Shear Statico        | h    | > 100       |
| 97. Loop Tack Test       | g    | 500 - 1.000 |

Valori indicativi; 22±2 g/m<sup>2</sup> secchi di adesivo su film PET 36 µm

## Modalità d'impiego

Il TACKWHITE AR 35 D è specificatamente studiato per applicazioni su vetro, anche per bus marking dove la superficie di applicazione viene precedentemente umidificata con acqua e il supporto adesivizzato viene fatto aderire con una

pressione manuale per la fuoriuscita dell'acqua in eccesso.

## Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in ferro (200 kg); cisterne in plastica (1000 kg).

## Stoccaggio

Mantenerlo a temperature comprese tra i +5 e i +40°C.

Utilizzare entro 6 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).