



Tacksol 20/88

(Provvisoria)

Descrizione

Il TACKSOL 20/88 è un autoadesivo a base di gomma naturale miscelata con resine sintetiche, caratterizzato da una elevata adesività e tack.

Applicazione

Il TACKSOL 20/88 è formulato per essere applicato su tessuti e supporti porosi in generale.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	45±3
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	100000 - 140000 (1)
Solventi		esano / toluolo

(1) No 7 RV; 20 RPM

Imballo

Il prodotto è confezionato in cisterne in plastica, antistatiche, per prodotti ADR (750 kg).

Stoccaggio

Stoccare il materiale a temperature comprese fra i +5°C e i +30°C, lontano da fonti di calore. Tenere i contenitori ben chiusi per evitare l'evaporazione del solvente.

Utilizzare entro 12 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).