



Tackwhite AT 4M1

Descrizione

Il TACKWHITE AT 4M1 è un autoadesivo in dispersione acquosa a base di gomma naturale, modificato con resine e additivi stabilizzanti e antinvecchianti. Il livello di adesività è molto basso, ma possiede una spiccata bagnabilità delle superfici su cui viene applicato.

Applicazione

Il TACKWHITE AT 4M1 spalmato su carta impregnata sviluppa una pellicola continua molto elastica, che possiede un' ottima bagnabilità. Il TACKWHITE AT 4M1 è utilizzato specificatamente per la produzione di "Application Tapes".

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	50±1
8. pH Solventi	pH	8 - 10 acqua
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	
TACKWHITE AT4 M1 (V1)		12.000 - 17.000 ⁽¹⁾
TACKWHITE AT4/M1		100 - 600 ⁽²⁾
TACKWHITE AT4/M1 (V2)		17.000 - 27.000 ⁽³⁾
⁽¹⁾ No 5 RV; 20 RPM		
⁽²⁾ No 1 RV; 10 RPM		
⁽³⁾ No 6 RV; 20 RPM		

Caratteristiche del film

Metodo di analisi	UM	Standard
10. Adesività su Acciaio	N/in	2,5
22. Shear Statico	h	> 100
125. Loop Tack	N	3,5

Valori indicativi; 22±2 g/m² secchi di adesivo su film PET 36 µm

Modalità d'impiego

I sistemi di spalmatura sono i consueti utilizzati per i sistemi acquosi.

Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in ferro (200 kg); cisterne in plastica (1000 kg).

Stoccaggio

Il TACKWHITE AT 4M1 dev' essere rigorosamente mantenuto a temperature comprese tra i +5 e i +40°C.

Utilizzare entro 6 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).