



Primer Unisol 11

Descrizione

Il PRIMER UNISOL 11 è un primer a solvente a base di elastomeri speciali e resine.

Applicazione

Il PRIMER UNISOL 11 è studiato per migliorare l'ancoraggio di adesivi base gomma naturale su film in PET, PE e PP.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	8±1
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	80 - 300 ⁽¹⁾
Solventi		toluolo / etilacetato

⁽¹⁾ No 1 RV; 20 RPM

Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in ferro (180 kg).

Stoccaggio

Immagazzinare il prodotto a temperature inferiori a 40°C, al riparo dai raggi solari. Tenere i contenitori ben chiusi per evitare l'evaporazione dei solventi.

Utilizzare entro 12 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Modalità d'impiego

Il PRIMER UNISOL 11 deve essere mescolato dopo un lungo periodo di stoccaggio.

Se una parte di solvente risulta evaporato, aggiungere Toluolo fino alla concentrazione corretta, mescolare bene per ottenere un'omogeneizzazione completa.

Il prodotto va addizionato con poliisocianato, prima dell'applicazione: 100 parti di PRIMER UNISOL 11 con 0,7 - 1 parti di CURING AGENT D, tenendo presente che la reticolazione inizia subito dopo l'aggiunta dell'isocianato.

Applicare circa 5 - 8 g/mq umidi (Reverse Roll, Gravure o Mayer Bar).