



Blendex Seal C6

Descrizione

Il BLENDEX SEAL C6 è un termoadesivo da utilizzare quando è desiderata una mano mediamente morbida ed asciutta a temperatura ambiente. Sviluppa un ottimo potere adesivo dopo pochi secondi di riscaldamento a temperature superiori agli 90°C.

Applicazione

Il BLENDEX SEAL C6 viene usato come termoadesivo elastico per accoppiare vari materiali (tessuti, non tessuti, pelli, finte pelli, schiume, ecc.), la temperatura minima di rinvenimento consigliata è di 90°C, (ottimale 90 - 110°C).

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco Solventi	%	54±1 acqua
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	
BLENDEX SEAL C6		7.500 - 10.500 ⁽¹⁾
BLENDEX SEAL C6 (V2)		17.000 - 27.000 ⁽²⁾
8. pH	pH	
BLENDEX SEAL C6		4 - 5
BLENDEX SEAL C6 (V2)		6 - 8
⁽¹⁾ No 5 RV; 20 RPM		
⁽²⁾ No 6 RV; 20 RPM		

Caratteristiche del film

Metodo di analisi	UM	Standard
95. Termosaldabilità	°C	90

Valori indicativi; 22±2 g/m² secchi di adesivo su film PET 36 µm

Modalità d'impiego

Il prodotto viene applicato per spalmatura in transfer o diretta.

Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in ferro (125 kg); cisterne in plastica (1100 kg).

Stoccaggio

Proteggere dal gelo. Conservare in contenitori ben chiusi, al riparo da luce solare diretta e fonti di calore.

Mescolare prima dell'uso.

Utilizzare entro 6 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).