ichemco
Developing Chemical Excellence

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS
CERTIQUALITY
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018

Curing Agent W3

OBSOLETO

Descrizione

Il CURING AGENT W3 è un poliisocianato facilmente emulsionabile in dispersioni acquose, studiato per reticolare le dispersioni acriliche e poliuretaniche in acqua.

Applicazione

Il CURING AGENT W 3 è consigliato per sistemi acquosi di adesivi, vernici, lacche, ecc.

Specifiche tecniche

3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	
BASONAT F DS3425		1.500 - 3.500
18. Contenuto NCO	%	
BASONAT F DS3425		18 - 19

Modalità d'impiego

Il CURING AGENT W3 può essere aggiunto direttamente alle dispersioni da reticolar, è necessario mescolare fino a disperderlo omogeneamente.
Il dosaggio ottimale è in funzione del tipo di prodotto da reticolare e delle caratteristiche desiderate del prodotto finito, in genere è compreso tra 0,2 e 2,5 %, si consiglia di fare prove preliminari per determinare il dosaggio ottimale.
Si raccomanda di verificare in anticipo il pot-life, che dipende dalla concentrazione della dispersione, dal pH e dalla temperatura.

Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in ferro (50 kg); fusti in ferro (230 kg).

Stoccaggio

Il CURING AGENT W3 è sensibile all'umidità.
Conservare in contenitori ben chiusi, a temperature comprese tra +10 e +30°C.

Build date 18 set 2024

Le informazioni sul prodotto qui riportate sono attendibili, ma non costituiscono garanzia per quanto attiene all'utilizzo del prodotto stesso.

ICHEMCO srl
via 11 Settembre, 5 - 20012 CUGGIONO (MI)
Tel.: 02 97243.1 - info@ichemco.it - www.ichemco.it