



Flamestop 1

OBSOLETO

Descrizione

Il FLAMESTOP 1 è una miscela di sali organici in soluzione acquosa a base di fosforo e azoto.

Applicazione

Il FLAMESTOP 1 è raccomandato per ignifugare fibre cellulosiche.

Specifiche tecniche

1. Residuo Secco	%	
FLAMESTOP 1		35±2
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	
FLAMESTOP 1		< 50 ⁽¹⁾
8. pH	pH	
FLAMESTOP 1		8 - 9

⁽¹⁾ No 1 RV; 100 RPM

Note

Il compound non è pericoloso, lavarsi con acqua e sapone se si viene a contatto.

Vedere scheda di sicurezza specifica.

Modalità d'impiego

Sono necessarie da 10 a 30 parti di prodotto su ogni 100 parti di resina.

Ha una buona stabilità ad alta temperatura : il materiale tessile trattato con il FLAMESTOP 1 può essere asciugato a temperature sino 150°C senza causare ingiallimento o danno alle fibre.

Stoccaggio

Utilizzare entro 1 anno dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).