



Release PP 25

OBSOLETO

Descrizione

Il Release PP 25 è un polivinilcarbammato in soluzione di xilolo.

Applicazione

Viene utilizzato come agente di distacco ad alta efficienza per film in PP, polietilene, PVC (anche rinforzato con tessuto di vetro) e poliestere, adesivizzati con autoadesivi a base gomma naturale o sintetica e acrilici.

Specifiche tecniche

1. Residuo Secco	%
RELEASE PP 25	23±1
5. Intervallo di fusione	°C
RELEASE PP 25	90 - 115
36. Presenza residui insolubili	
RELEASE PP 25	assenti

Modalità d'impiego

Diluire 1 parte di Release PP 25 con minimo 30 parti di toluolo per l'applicazione su film trattati con effetto corona; diluire invece a concentrazione bassissima (0,25-0,30% - circa 1 kg di PP 25 per 80 kg di toluolo) quando si deve applicare su film non trattati.

Imballo

Il prodotto è confezionato in fustini da 50 kg.

Stoccaggio

Utilizzare entro 6 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Note

Il Release PP 25 tende a gelificare a temperature al di sotto dei +18°C, formando dapprima una soluzione opalescente, poi solidificando gradualmente. In tali casi, prima di prelevare per l'uso, occorre riscaldare il prodotto (a 30 - 35°C) e mescolarlo bene, per riportarlo alle condizioni originarie di perfetta efficienza. Anche le soluzioni diluite soffrono le temperature al disotto dei 17-18°C.