



Tackwhite SB 4 E M BV

(Provvisoria)

Descrizione

Il TACKWHITE SB 4 E/M BV è un autoadesivo in dispersione acquosa anionattiva, a base di lattici sintetici SBR carbossilati e di esteri di colofonia stabilizzati.

Il TACKWHITE SB 4 E/M BV ha ottime caratteristiche di stabilità nel tempo (con temperature comprese tra 10 e 40°C), e consente di ottenere autoadesivi molto stabili, contenendo i migliori antiossidanti in commercio. Essendo però basato su lattici SBR, produce film trasparenti ma di colore paglierino.

Applicazione

Etichette in carta di tipo permanente, tessuti, finte pelli, carte e cartoni autoadesivi, ecc., con altissimo potere autoadesivo.

Modalità d'impiego

Qualora si necessiti un ulteriore incremento di coesione, si consiglia l'aggiunta dello 0,2- 0,4% di CURING AGENT W 3 o di XAMA 7.

Imballo

Viene fornito in cisternette da 1.000 litri o in fusti da 200 litri.

Stoccaggio

Mantenerlo a temperature comprese tra i +5 e i +40°C.

Utilizzare entro 3 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Specifiche tecniche

1. Residuo Secco	%
TACKWHITE SB4E/M BV	48±2
8. pH	pH
TACKWHITE SB4E/M BV	7 - 9
67. Viscosità Tazza Ford ⁽¹⁾	sec
TACKWHITE SB4E/M BV	18 - 20 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Condizionare il campione alla temperatura di 23 ± 2°C

⁽²⁾ a 25°C

Caratteristiche del film

11. Adesività su Acciaio	g/in
TACKWHITE SB4E/M BV	1.900
17. Rolling Ball Tack	cm
TACKWHITE SB4E/M BV	15
22. Shear Statico	h
TACKWHITE SB4E/M BV	1

Valori indicativi; 22±2 g/m² secchi di adesivo su film PET 36 µm

Mod. DT0104I - **Tackwhite SB 4 E M BV** Data prima emissione: 4 feb 2000 Revisione: 1 Data revisione: 4 feb 2000 1/1

Le informazioni sul prodotto qui riportate sono attendibili, ma non costituiscono garanzia per quanto attiene all'utilizzo del prodotto stesso.