Tackifier A4

OBSOLETO

Descrizione

Il TACKIFIER A4 è una dispersione acquosa di estere di colofonia stabilizzato.

Applicazione

Il TACKIFIER A4 viene utlizzato in autoadesivi acrilici o SBR per incrementare l'adesione a substrati quali poliolefine e carta.

Specifiche tecniche

1. Residuo Secco	%	
TACKIFIER A 4		50±1
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	
TACKIFIER A 4		200 - 1.000 (1)
8. pH	pH	
TACKIFIER A 4		7 - 8

(1) No 2 RV; 20 RPM

Modalità d'impiego

Il TACKIFIER A4 è compatibile con lattici SBR, NBR, butadiene, isoprene, butile e neoprene; con emulsioni acriliche, con copolimeri EVA e terpolimeri etilene-vinilacetato-acrilato.
Se mescolato con sostanze cationiche, il TACKIFIER A4 può precipitare.
Evitare grandi variazioni di pH, in quanto il prodotto può destabilizzarsi.

Imballo

Fusti da 200 l o cisterne da 1000 l.

Stoccaggio

Il prodotto teme il gelo; siccome il TACKIFIER A4 non contiene stabilizzanti contro il freddo, se congela coagula irreversibilmente. Conservare a temperature comprese tra +5 e +40°C .
Per evitare evaporazione e conseguente formazione di coaguli, mantenere i contenitori ben chiusi.
Utilizzare entro 3 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Note

Il TACKIFIER A4 è conforme alle norme FDA per l'utilizzo in imballaggi per alimenti : CFR 21, 175.105 Adesivi.
Il TACKIFIER A4 è confome ai requisiti della European Toy Safety Legislation 88/378/EEC, standard europeo CEN EN 71, parte 3: migrazione di alcune sostanze. Tutti i componenti utilizzati pe la produzione del TACKIFIER A4 sono elencati nell' European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (EINECS).

Build date 18 set 2024

Le informazioni sul prodotto qui riportate sono attendibili, ma non costituiscono garanzia per quanto attiene all'utilizzo del prodotto stesso.

ICHEMCO srl
via 11 Settembre, 5 - 20012 CUGGIONO (MI)
Tel.: 02 97243.1 - info@ichemco.it - www.ichemco.it