



Release PP 25 DIL.0,8

Descrizione

Il **RELEASE PP 25 DIL. 0,8** è un polivinilcarbammato in soluzione.

Applicazione

Prodotto da utilizzare come agente di distacco ad alta efficienza per film in PP, polietilene, PVC (anche rinforzato con tessuto di vetro) e poliestere, adesivizzati con autoadesivi a base gomma naturale o sintetica e acrilici. Viene anche utilizzato nei processi di stampa a 3 passaggi dei nastri autoadesivi.

Utilizzare entro 12 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Note

Il **RELEASE PP 25 DIL. 0,8** tende a gelificare a temperature al di sotto dei +20°C, formando dapprima una soluzione opalescente, poi separando sul fondo un residuo. In tali casi, prima di prelevare per l'uso, occorre riscaldare il prodotto (a 35-40°C) e mescolarlo bene, per riportarlo alle condizioni originarie di perfetta efficienza.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco Solventi	%	1±0,05 toluolo

Modalità d'impiego

Applicare circa 3 - 5 g/m² di **RELEASE PP 25 DIL. 0,8**, come sovrastampa, asciugando in maniera perfetta, prima del riavvolgimento del nastro. Una piccola presenza di inchiostro nella vaschetta del release è normale e non compromette (se il prodotto è ben asciugato) la qualità della stampa.

Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in ferro (20 kg); fusti in ferro (180 kg).

Stoccaggio

Tenere il prodotto a temperature superiori ai +18°C, al riparo dai raggi solari.