

## Tackwhite A 69

### Descrizione

Il TACKWHITE A 69 è un autoadesivo in dispersione acquosa costituito da polimeri acrilici puri con Tg molto bassa.

Dopo asciugatura, si ottiene un film molto chiaro, elastico, con un'elevata appiccicosità e una buona coesione.

### Applicazione

Il TACKWHITE A 69, possedendo un buon bilancio di proprietà, si rende idoneo alla produzione di etichette, biadesivi, ecc. L'aggiunta di tackifier idonei consente la realizzazione di etichette superpermanenti, l'adesivizzazione di schiume, finte pelli, tessuti, ecc. ...

### Specifiche tecniche

| Metodo di analisi               | UM    | Standard                 |
|---------------------------------|-------|--------------------------|
| 1. Residuo Secco                | %     | 52±2                     |
| 3. Viscosità Brookfield<br>25°C | mPa.s | 200 - 600 <sup>(1)</sup> |
| 8. pH<br>Solventi               | pH    | 7,5 - 8,5<br>acqua       |

<sup>(1)</sup> No 2 RV; 50 RPM

### Caratteristiche del film

| Metodo di analisi        | UM   | Standard |
|--------------------------|------|----------|
| 11. Adesività su Acciaio | g/in | 800      |
| 22. Shear Statico        | h    | 25       |
| 97. Loop Tack Test       | g    | 1.000    |

Valori indicativi; 22±2 g/m<sup>2</sup> secchi di adesivo su film PET 36 µm

### Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in ferro (200 kg); cisterne in plastica (1000 kg).

### Stoccaggio

Tenere il materiale a temperature comprese tra i 5°C e i 40°C.

Utilizzare entro 6 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).