



Soluzione 700 e 701

Descrizione

Le SOLUZIONI 700 e 701 sono costituite da un composto metallorganico e da una miscela di solventi. Si utilizzano per la reticolazione (cross-linking) di adesivi acrilici in solvente.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	3±0,30
1. Residuo Secco Solventi	%	2±0,30 acetilacetone / etilacetato

Note

Tenere i recipienti ben chiusi ed usare in ambienti ventilati.

Il prodotto è TOSSICO: evitare il contatto con la pelle, lavare bene con acqua e sapone; usare sempre guanti e maschere protettive per gli occhi ed il naso; in caso di ingestione consultare un medico. Prendere visione della scheda di sicurezza.

Modalità d'impiego

Poiché la reticolazione inizia solo dopo l'evaporazione del solvente, il prodotto attivato può essere considerato autoreticolante. Si consiglia l'uso di 0,8 - 1,2 parti di soluzione su 100 di adesivo.

Imballo

Fusti da 20, 45 e 190 Kg netti.

Stoccaggio

Conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto, in contenitore chiuso.

Utilizzare entro 6 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Utilizzare entro 6 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).