

Release ST4 M

Descrizione

RELEASE STAMPABILE PER NASTRI ADESIVI IN POLIPROPILENE MONOTRATTATO.

Il **RELEASE ST4 M** è una soluzione eterogenea di resine sintetiche in solventi alcolici ed idrocarburici aromatici.

Applicazione

Il **RELEASE ST4 M** è un release a solvente da usare nella produzione dei nastri adesivi da imballaggio in polipropilene al posto del release normale (RELEASE PP25S o RELEASE K100D), in modo da ottenere nastri facilmente stampabili con un solo passaggio (simili ai nastri in PVC, stampabili senza primer e release) usando solo inchiostri idonei (vedi note sotto).

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco Solventi	%	12±0,50 toluolo / alcool isopropilico / xilolo

Modalità d'impiego

Il compound deve essere scaldato e mescolato bene prima dell'uso, fino a che diventa perfettamente liquido. La temperatura del prodotto non dovrebbe mai scendere sotto i 20°C (preferibile tra i 30 e i 40°C).

Diluizione suggerita: 1 : 15 con una miscela di toluolo e alcol isopropilico (70 : 30). La soluzione

risultante deve essere applicata sul lato del film di BOPP **non trattato**, nella quantità di 4 - 6 g/mq umidi. Quindi va asciugato bene. Occorre che la quantità di solvente residua sia la più bassa possibile (inferiore allo 0,6%).

Si può quindi spalmare in linea sull'altro lato trattato del film di BOPP l'adesivo hot-melt o base gomma solvente..

Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in ferro (50 kg).

Stoccaggio

Il **RELEASE ST4 M** tende a gelificare a basse temperature, va quindi tenuto a temperature maggiori di 20°C. In caso di gelificazione, si consiglia di scaldare e mescolare bene. Inoltre, data la notevole tendenza a stratificare, è fondamentale mescolare bene il compound prima di ogni prelievo dal contenitore originale.

Utilizzare entro 12 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Note

Ichemco offre una gamma completa di inchiostri poliammidici specifici per questo tipo di stampa (le serie **COLOR INK PP PAM + ADD** e **ECO INK PAM RU**, inchiostri monocomponenti, pronti all'uso). Vedere sul nostro sito la gamma completa (www.ichemco.it/inks). Le macchine da stampa devono essere settate in un modo particolare (consigliamo di contattare la ditta produttrice SIAT SPA), per esempio il cilindro centrale deve essere scaldato a 40-50°C e bisogna



usare il feltro che attiva la superficie del nastro
per sfregamento.

Build date 17 set 2020

Mod. DT0104I - **Release ST4 M** Data prima emissione: 23 apr 2007 Revisione: 4 Data revisione: 20 lug 2016 2/2

Le informazioni sul prodotto qui riportate sono attendibili, ma non costituiscono garanzia per quanto attiene all'utilizzo del prodotto stesso.

ICHEMCO srl

via 11 Settembre, 5 - 20012 CUGGIONO (MI)
Tel.: 02 97243.1 - Fax: 02 97243.200 - email: info@ichemco.it - internet: www.ichemco.it