



Primer EPA W 8

Descrizione

Il PRIMER EPA-W8 è una dispersione di polimeri sintetici in acqua, studiato per permettere l'ancoraggio di masse adesive in base acrilica su films di PVC E PET.

Applicazione

Primer per adesivi acrilici su film di PVC e PET.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	40±1
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	< 150
8. pH Solventi	pH	7 - 9 acqua

Stoccaggio

Il prodotto va conservato in ambiente controllato a temperatura compresa tra i +5°C e +40°C.
Proteggere da luce solare diretta.

Utilizzare entro 6 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Note

Prima di ogni prelievo agitare bene.

Modalità d'impiego

Il PRIMER EPA-W8 va diluito con acqua ed eventualmente addensato secondo le necessità con i comuni sistemi addensanti.

Per aumentare l'ancoraggio può essere reticolato con poliurea (CURING AGENT WS5) o isocianati (CURING AGENT W3). Nel caso di utilizzo con isocianati, il pot-life della miscela è più breve. Livello suggerito di reticolante da aggiungere: 1-2 %.

L'applicazione si effettua con i consueti sistemi, Mayer-bar, rotocalco, lama d'aria, ecc.

La quantità ottimale è di circa 0,3 ÷ 0,5 g secchi/m².

Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in plastica (120 kg); cisterne in plastica (1000 kg).