

Prodotti per rifinitura cuoio / pelli

2011

LATTICI POLIURETANICI

Prodotto	Caratteristiche della dispersione				Caratteristiche del film				
	Res. Secco %	pH	Viscosità cP	Solvente	Carico di rottura MPa	Allungamento a rottura %	Modulo al 100% MPa	Temperatura di rammollimento °C	Durezza Koenig sec
BEETAFIN RV9009	40	8.0	150	9% NEP	25	1000	3.5	125	12
BEETAFIN RV9010	35	9.0	300	4% NEP	55	400	20.0	145	60
BEETAFIN L9032	35	8.5	450	4% DPGDMB	32	550	8.4	165	95
BEETAFIN L9055	35	9.0	300	9% DPGDME	95	200	55	165	100
BEETAFIN L9086	35	8.5	300	4% DPGDME	48	380	20	165	160

ADDENSANTI

SL 6103	addensante acrilico in dispersione acquosa, al 28%, per tutti i tipi di lattici o sistemi acquosi
ADDENSANTE PU3	addensante per sistemi poliuretani

RETICOLANTI

XAMA 7, XAMA 2, PZ-28	reticolanti aziridinici per sistemi acquosi ed a solvente, reattivi anche a temperatura ambiente: consentono enormi miglioramenti delle proprietà chimico-fisiche dei polimeri carbossilati
CURING AGENT RF-AE	agente reticolante isocianico molto reattivo, per sistemi a solvente
CURING AGENT W3, W3 DIL, W9	reticolanti isocianici bloccati, dispersibili in acqua, per lattici in genere
CURING AGENT WS5	reticolante base poliurea dispersibile in acqua, per lattici

RESINE PER SISTEMI A SOLVENTE

ITHANE 15	poliuretano in chips, solubile in chetoni, acetato di etile, toluolo, ecc., per finish resistenti allo sfregamento ed all'alcool
ITHANE 02	poliuretano in chips, solubile come sopra, più morbido, per flessibilizzare l'ITHANE 15


ALCOLI POLIVINILICI

Parzialmente idrolizzati		
CELVOL	VISCOSITÀ mPa.s (20°C, 4%)	IDROLISI mol %
540	45-55	87-89
E 23/88	21,5-24,5	87-89
E 5/88	5-6	87-89
E 523	23-27	87-89
E 523 S	23-27	87-90

AUTOADESIVI ALL'ACQUA

Gamma completa di autoadesivi Ichemco. Si vedano i prospetti specifici delle serie:

TACKWHITE SB	autoadesivi basati su lattici SBR, con ottimo ancoraggio su pelle/cuoio
TACKWHITE A	autoadesivi basati su lattici acrilici, con ottimo ancoraggio su pelle/cuoio

Beetafin è un marchio 

Xama è distribuito da 

CELVOL è un marchio 

ICHEMCO srl

via 11 Settembre, 5
20012 CUGGIONO (MI)

☎ 02 97243.1
fax 02 97243.200

web www.ichemco.it
e-mail info@ichemco.it

