



Tackwhite A 77

Description

Le **TACKWHITE A 77** est un adhésif sensible à la pression à base de polymères acryliques en dispersion aqueuse.

Il ne contient aucun plastifiant et est exempt de alkylphénol éthoxylate et dérivés (APEO).

Tg = environ -39 °C.

Peut être classé comme adhésif permanent.

Application

Le **TACKWHITE A 77** est suggéré pour la production d'étiquettes en papier et films permanents.

Le film a une très bonne adhérence, une grande cohésion et une bonne résistance à la chaleur.

Spécifications techniques

Méthode d'essai	UdM	Standard
1. Résidu sèche	%	62±1
3. Viscosité Brookfield	mPa.s	500 - 3000 ⁽¹⁾
8. pH		5 - 6,5
Solvants		eau

⁽¹⁾ N° 4 RV; 20 RPM

Propriétés du film

Méthode d'essai	UdM	Standard
11. Pouvoir adhésif sur acier (pelage à 180°)	g/in	1 600
22. Résistance au cisaillement statique (shear)	h	> 50
97. Loop Tack	g	1 200

Valeurs indicatifs; 22±2 g/m² d'adhésif sec sur film en PET (36 µm)

Mode d'emploi

Cet adhésif peut être enduit avec les technologies traditionnelles: barre Meyer, cylindres gravés, etc. Si nécessaire, le produit peut être épaissi avec des agents épaississants acryliques appropriés (voir catalogue Ichemco).

Emballage

Le produit est livré dans fûts en fer (200 kg); citernes en plastique (1000 kg).

Stockage

Le **TACKWHITE A 77** doit être conservé à une température comprise entre +5 °C et +40 °C. Protéger contre le gel.

Utiliser dans 6 mois de la date de fabrication (non ouvert et dans son emballage d'origine).