



Tacksol A 48 M2

Description

TACKSOL A48 M2 est un PSA en solvant à base de caoutchouc synthétique et de résines naturelles et synthétiques. Il offre une excellente stabilité au vieillissement.

Application

Ce produit est fortement recommandé quand une bonne adhérence, une très grande cohésion et une bonne résistance thermique sont exigées.

Spécifications techniques

Méthode d'essai	UdM	Standard
1. Résidu sèche	%	55±2
3. Viscosité Brookfield Solvants	mPa.s	6000 - 10000 ⁽¹⁾ toluène
⁽¹⁾ N° 5 RV; 20 RPM		

Propriétés du film

Méthode d'essai	UdM	Standard
11. Pouvoir adhésif sur acier (pelage à 180°)	g/in	2 000
22. Résistance au cisaillement statique (shear)	h	> 100
96. SAFT	°C	118
125. Loop Tack	N	13

Valeurs indicatifs; 22±2 g/m² d'adhésif sec sur film en PET (36 µm)

Mode d'emploi

TACKSOL A48 M2 peut être enduit exclusivement avec la technologie d'enduction à lame, afin d'éviter

la pénétration dans le substrat.

Emballage

Le produit est livré dans fûts en fer (145 kg); Plastic ADR tank (iron pallet) (960 kg).

Stockage

Le produit doit être conservé à température comprise entre +5 et +30 °C.

Remuer bien avant l'emploi, surtout après un stockage prolongé.

Utiliser dans 12 mois de la date de fabrication (non ouvert et dans son emballage d'origine).

Notes

Le produit peut présenter sédimentation, mélanger bien avant chaque utilisation. Une fois enduit, le produit est sensible à l'air et à la lumière et doit être protégé afin de ne pas altérer ses caractéristiques.