



Release PP 25 S

Descripción

Release PP 25 S es un carbamato de polivinilo en una solución de xileno. Está completamente libre de plomo.

Uso

Se utiliza como agente de desprendimiento de alta eficiencia para PP, polietileno, PVC (también reforzado con tejido de vidrio) y poliéster, recubiertas con adhesivos a base de caucho natural o sintético y acrílicos.

Especificaciones Técnicas

Método de análisis	UdM	Standard
1. Extracto seco	%	23 ± 1
5. Intervalo de fusión	°C	88 ÷ 110
Disolventes		xileno

Modo de empleo

Antes de extraer cualquier cantidad del envase original, debe calentarse a +40/50 °C y mezclarse bien, hasta que se vuelva líquido y perfectamente homogéneo. El producto tiende a gelificarse a temperaturas inferiores a +30 °C, formando primero una solución opalescente, luego un gel y finalmente un sólido. Las soluciones diluidas también tienden a gelificarse o separarse, por lo que deben mantenerse a temperaturas superiores a +30 °C hasta su aplicación final sobre la película. Diluya 1 parte de Release PP 25 S con un mínimo de 30 partes de tolueno para su aplicación sobre películas tratadas con efecto corona; en cambio, diluya a una concentración muy baja (0,25-0,30 % - aproximadamente 1 kg de PP 25 S por 80 kg de tolueno) cuando se aplique sobre películas no tratadas.

Aplique 3-5 g (húmedos)/m² con rotograbado o barra Mayer, secando perfectamente antes de rebobinar la cinta.

Embalaje

El producto se suministra en bidones de hierro (50 kg).

Almacenamiento

Almacene el producto a temperaturas superiores a + 18 ° C, lejos de la luz solar. Mantenga los recipientes bien cerrados para evitar la evaporación de solventes. RELEASE PP 25 S tiene un alto punto de fusión y una alta concentración. En caso de solidificación parcial o total, mantener el producto en un lugar calentado y mezclar durante unos minutos antes de usar, hasta que el producto se vuelva fluido como antes.