Release PP 25 ECO DIL. 0,8

Descrizione

Il **RELEASE PP 25 ECO DIL. 0,8** è un polivinilcarbammato in soluzione. Il prodotto non contiene solventi aromatici.

Applicazione

Prodotto da utilizzare come agente di distacco ad alta efficienza per film in PP, PE, PVC (anche rinforzato con tessuto di vetro) e PET, adesivizzati con autoadesivi a base gomma naturale o sintetica e acrilici. Viene anche usato nei processi di stampa a 3 passaggi, dove non possono essere utilizzati solventi aromatici.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	0,8 ± 0,05
Solventi	ottano / alcool isopropilico	

Modalità d'impiego

Applicare circa 3 - 5 g/m^2 di **RELEASE PP 25 ECO DIL. 0,8** come sovrastampa, asciugando in maniera perfetta, prima del riavvolgimento del nastro. Una piccola presenza di inchiostro nella vaschetta è normale e non compromette (se il prodotto è ben asciugato) la qualità della stampa.

Imballo

Il prodotto è confezionato in cisterne in plastica, antistatiche, per prodotti ADR (700 kg).

Stoccaggio

Tenere il prodotto a temperature superiori ai +18°C, al riparo dai raggi solari.

Utilizzare entro 12 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Note

Il **RELEASE PP 25 ECO DIL. 0,8** tende a gelificare a temperature al di sotto dei +20°C, formando dapprima una soluzione opalescente, poi separando sul fondo un residuo. In tali casi, prima di prelevarlo per l'uso, occorre riscaldare il prodotto (a 35-40°C) e mescolarlo bene, per riportarlo alle condizioni originarie di perfetta efficienza.

Le informazioni sul prodotto qui riportate sono attendibili, ma non costituiscono garanzia per quanto attiene all'utilizzo del prodotto stesso.

ICHEMCO srl
via 11 Settembre, 15 - 20012 CUGGIONO (MI)
Telefono: +39 02 97243.1 - info@ichemco.it - www.ichemco.it

08/09/2026